



**EIGENSCHAFTEN**

- 1K-, gebrauchsfertiger, neutral vernetzender Weatherseal Silikondichtstoff (RTV-1)
- Sehr gute Verarbeitbarkeit
- Klebt auf fast allen am Bau und Industrie vorkommenden Materialien
- Dauerelastisch
- Großen Widerstand gegen Alterung, Wettereinflüsse und UV-Strahlung

**ANWENDUNGEN**

- Hält ohne Grundiermittel auf fast allen am Bau und in der Industrie vorkommenden Materialien. Insbesondere auf Aluminium, glasierten Fliesen, Polyester, ABS, Polystyrol, Messing, Stahl, behandeltem Holz, hartes PVC, Glas, etc.
- Kann auch auf alkalischen Oberflächen wie Beton und Backstein verwendet werden. Hierbei wird aber ein Grundiermittel empfohlen.

TECHNISCHE DATEN	
<b>Nicht gehärteter Dichtstoff</b>	
Art des Dichtstoffes	Polysiloxanen
Viskosität	Pastös
Härtungssystem	Vernetzend durch Luftfeuchtigkeit
Hautbildung (23°C und 50 % R.V.)	25 min
Härtungsschnelligkeit (23°C und 50 % R.V.)	2,5 - 3 mm/24 Stunden
Dichtigkeit (ISO 1183)	1,34 g/ml
Verarbeitungstemperatur	+5°C - +40°C
Haltbarkeitsdauer, ungeöffneter Verpackung in einem trockenen und kühlen Platz zwischen +5°C und +25°C	Min. 12 Monate
<b>Gehärteter Dichtstoff</b>	
Shore A Härte (ISO 868)	Farbig: 22
Elastisches Rückstellvermögen (ISO 7389)	>90%
Maximal zulässige Verformung (ISO 11600)	25%
Spannungswerte bei 100 % Verlängerung (ISO 8339)	0,38 N/mm <sup>2</sup>
Bruchdehnung (ISO 8339)	280%
VOC	< 100 gr/ l
Temperaturbeständigkeit	-50°C - +150°C

VERPACKUNG UND FARBE
<b>25 Kartuschen von 310 ml/Karton - 48 Karton/Palette</b>
<b>Standard (mit SNJF):</b> RAL 1015 hellelfenbein, RAL 7004 grau, RAL 7005 dunkelgrau, RAL 7035 lichtgrau, RAL 8003 lehm Braun, RAL 8007 hellbraun (rehbraun), RAL 8016 dunkelbraun (mahagonibraun),RAL 9003 signalweiß, RAL 9010 weiß, RAL 9011 schwarz, bronze. <b>Standard:</b> RAL 1013 Perlweiß, RAL 7011 eisengrau, RAL 7012 basaltgrau, RAL 7015 schiefergrau, RAL 7021 schwarzgrau, RAL 7022 umbragrau, RAL 7023 betongrau, RAL 7024 graphitgrau, RAL 7032 kieselgrau, RAL 7037 staubgrau, RAL 7038 achatgrau, RAL 7039 quarzgrau, RAL 8001 ockerbraun, RAL 8014 sepiabraun, RAL 8028 marone (terra Braun), RAL 9001 cremeweiß, beige, limestone, bahama beige, ton pierre, eiche <b>Spezielle Farben:</b> RAL 5011 stahlblau, RAL 5014 taubenblau, RAL 6021 hellgrün (blassgrün)
<b>25 Folienbeutel von 400 ml/Karton - 48 Karton/Palette</b>
RAL 9010 weiß
<b>20 Folienbeutel von 600 ml/Karton - 45 Karton/Palette</b>
RAL 7004 grau, RAL 9010 weiß, RAL 9011 schwarz

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

## VERARBEITUNG

### Vorbereitung

Die Oberflächen sollen trocken und sauber sein, wenn nötig mit **Parasilico Cleaner**, MEK, Brandalkohol oder Äthanol entfetten. Wenn nötig Grundiermittel auftragen. Haftfestigkeitsproben sind empfohlen. Der Benutzer sollte selbst kontrollieren, ob das Produkt für seine Anwendung geeignet ist. Kontaktieren Sie bitte eventuell unseren technischen Dienst.

### Grundiermittel

Poröse Oberflächen	Primer DL 783	Farblos	Trockenzeit ca. 60 min
Nicht-poröse Oberflächen	Primer DL 435.10	Farblos	Trockenzeit ca. 30 min

### Auftragen

Mit einer Pistole, hand- oder luftbedient. Die Form der Dichtung ist sehr wichtig. Dünne Schichten vermeiden. Eine gute Ventilation ist wichtig während der Verarbeitung und der Vulkanisierung.

### Fugenabmessungen

Fugenbreite	Fugentiefe	Zulässige Differenz
3-4 mm	3-4 mm	± 1 mm
6 mm	6 mm	± 1 mm
8 mm	8 mm	± 1 mm
10 mm	6-8 mm	± 2 mm
15 mm	10 mm	± 2 mm
20 mm	10-12 mm	± 2 mm
25 mm	15 mm	± 3 mm
Maximale Fugenbreite: 30 mm		

### Verarbeitung

Wenn gewünscht, glätten Sie die Oberfläche vor der Hautbildung mit Abstreichmittel **DL 100** und einem Abstreichspachtel.

**Reinigung:** Vor dem Antrocknen: Werkzeug mit Spiritus oder gleichartigen Lösemittel. Oberflächen mit **Parasilico Cleaner**. Nach dem Antrocknen: Möglichst viel mechanisch entfernen und anschließend reinigen mit **Silicone Remover**.

**Reparaturmöglichkeiten:** Dafür wird dasselbe Material empfohlen.

## SICHERHEIT

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

## ANWENDUNGSBESCHRÄNKUNG

- Keine thermischen, mechanischen oder chemischen Lasten verwenden, bevor die Vulkanisierung völlig beendet ist.
- Nicht geeignet für Anwendungen mit permanentem Kontakt mit Wasser.
- Es gibt keine Haftung auf PE, PP, PTFE (Teflon®) und bituminösen Substraten.
- Für sanitäre Anwendungen empfehlen wir **Parasilico Sanitair N** oder **Parasilico Premium**.
- Wir empfehlen **Parasilico PL** auf Polyacrylat und Polycarbonat.
- Verwenden Sie nicht auf Naturstein (Färbung). Wir empfehlen **Parasilico NS** auf Naturstein.
- Wir empfehlen **Paracol Miroseal** zum Verkleben von Spiegeln.
- Nicht überstreichbar: siehe **Parasilico VP**.
- Nicht kompatibel mit der Randversiegelung von Isolierverglasungen und der PVB-Folie von VSG. Vermeiden Sie direkten Kontakt.

## TECHNISCHE ZULASSUNGEN

SNJF - Société National du Joint Français: FACADE n°4395 - VITRAGE n° 4398

ATG (Belgische nationale Zulassung)

Leeds Zertifikat für niedriger VOC (getestet von Eurofins)

CE

### Erfüllt die Anforderungen der Standards:

- ISO 11600 F&G - 15 LM
- DIN 18540 - DIN 18545-2, sealant group E



CE
18 DL Chemicals
EN 15651-1 F EXT - INT EN 15651-2 G No. DoP: MP0020068



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.